

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Polyamid

Трубка полиамидная для масел, топлива и сжатого воздуха

Внутренний Ø, мм	4–12
Рабочее давление, бар	20–36
Температура	–50...+90 °C



Однослойные полиамидные трубки изготавливаются из полиамида 12, устойчивого к воздействию ультрафиолетового облучения и тепловому старению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

полиамид 12

Конструкция

однослойная трубка

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Черный

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для перекачки минеральных масел, дизельного топлива, сжатого воздуха



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина бухты, м
4	6	36	54	30	16.2	200
6	8	26	39	40	22.6	200
8	10	20	33	60	29.1	200
9	12	26	39	60	50.9	100
12	15	20	33	90	65.5	100

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by