

ШЛАНГ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ



Прочный, устойчивый к истиранию и тяжёлому режиму работы толстостенный шланг, применяемый в строительстве и каменоломнях, предназначенный для нагнетания штукатурных растворов

Технические характеристики

Температура:

от -35°C до +60°C

Внутренний слой:

резиновый, BR/NR, чёрный, гладкий, имеющий истираемость макс. 70мм³ или макс. 40мм³

Наружный слой:

резиновый, EPDM/SBR, чёрный, с оттиском ткани, устойчивый к атмосферному воздействию

Усиление:

текстильный корд

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
25	36,6	16	45	40
31,5	43,4	16	45	40
35	49,6	16	45	20
38	52,6	16	45	20
50	65	16	45	20
60	79	16	45	10
63	82	16	45	10

25	42	40	120	40
31,5	48,5	40	120	40
40	61	40	120	20
50	71	40	120	20
63	89	40	120	10